


## Tence<sup>EF</sup>

Tence występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



| Parametry                        |                                 | cegła pełna         | cegła pełna<br>połówk. | płytki kątowa          | płytki prosta      |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Format                           | —                               | EF100               | EF50                   | EF20/100               | EF20               |
| Rozmiar                          | mm                              | 215x100x65          | 215x50x65              | 215/100x20x65          | 215x20x65          |
| Rysunek                          | mm                              | —                   | —                      | —                      | —                  |
| Zapotrzebowanie (fuga 10mm)      | szt./m <sup>2</sup><br>szt./mb* | 60                  | 60                     | 13*                    | 60                 |
| Ilość w pudle                    | szt.                            | —                   | —                      | —                      | —                  |
| Ilość w palety                   | szt.                            | 550                 | 1160                   | 1340                   | 2100               |
| Waga sztuki                      | kg                              | 2.15                | 1.03                   | 0.89                   | 0.57               |
| Waga palety                      | kg                              | 1182                | 1194                   | 1192                   | 1197               |
| ID                               | —                               | 0459S-<br>CAAAEF100 | 0459S-<br>CABAEF50     | 0459S-<br>CACBEF20_100 | 0459S-<br>CACAEF20 |
| Kategoria tolerancji wymiarowych | —                               | T2                  | T2                     | T2                     | T2                 |
| Rozpiętość wymiarów              | —                               | R1                  | R1                     | R1                     | R1                 |
| Gęstość brutto w stanie suchym   | kg/m <sup>3</sup>               | 1650                | 1650                   | 1650                   | 1650               |
| Tolerancja gęstości              | %                               | D1 ± 10             | D1 ± 10                | D1 ± 10                | D1 ± 10            |
| Objętość zagłębień               | %                               | 9                   | 9                      | 9                      | 9                  |
| Grupa Eurokod                    | —                               | 1                   | 1                      | 1                      | 1                  |

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.  
ul. Europejska 5  
62-500 Konin

KRS: 0000536241  
NIP: 6652996767  
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski  
Prezes Zarządu  
PL Konin 08.01.2026

## Ciąg dalszy tabeli parametrów – Tence (EF)

| Parametry                                              |                          | cegła pełna | cegła pełna połówk. | plytka kątowa | plytka prosta |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| Wytrzymałość na ściskanie (znormalizowana)             | N/mm <sup>2</sup>        | ≥ 12,5      | ≥ 12,5              | ≥ 12,5        | ≥ 12,5        |
| Przewodność cieplna (λ10, droog, steen – EN 1745:2012) | W/mK                     | 0,52        | 0,52                | 0,52          | 0,52          |
| Przepuszczalność pary wodnej                           | —                        | 5/10        | 5/10                | 5/10          | 5/10          |
| Mrozoodporność                                         | —                        | F2          | F2                  | F2            | F2            |
| Nasiąkliwość                                           | %                        | ≤ 14        | ≤ 14                | ≤ 14          | ≤ 14          |
| Początkowa absorpcja wody                              | kg/(m <sup>2</sup> ·min) | 1,0 – 5,0   | 1,0 – 5,0           | 1,0 – 5,0     | 1,0 – 5,0     |
| Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych               | —                        | S2          | S2                  | S2            | S2            |
| Reakcja na ogień                                       | —                        | A1          | A1                  | A1            | A1            |

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE Norma zharmonizowana NEN-EN 771:2011+A1:2015

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.  
ul. Europejska 5  
62-500 Konin

KRS: 0000536241  
NIP: 6652996767  
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski  
Prezes Zarządu  
PL Konin 08.01.2026