

Kolombo ^{LI}

Kolombo występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LI100	LI20/100	LI20
Rozmiar	mm	505x100x40	500/100x20x40	500x20x40
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb*	39	20*	39
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w paletce	szt.	320	1250	1660
Waga sztuki	kg	3.60	0.96	0.72
Waga palety	kg	1152	1200	1195
ID	—	0505S-VMAALI100	0505S-VMCBLI20_100	0505S-VMCALI20
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m ³	1900	1900	1900
Tolerancja gęstości	%	Dm (20%)	Dm (20%)	Dm (20%)
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	20 (cat. I)	20 (cat. I)	20 (cat. I)
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit (90/90))	W/mK	0,60	0,60	0,60
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit)	W/mK	0,50	0,50	0,50
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajęczkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Kolombo (LI)

Parametry		cegła pełna	płytką kątową	płytką prostą
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	< 14	< 14	< 14
Początkowa absorpcja wody	kg/(m ² ·min)	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)				
 Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015				