
KMK KLINKIER™



Karta techniczna

Numer: 0512S812026

Hedwig LL

Hedwig występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**LL115**	**LL20/115**	**LL20**
Rozmiar	mm	240x115x40	240/115x20x40	240x20x40
Rysunek	mm			
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	89	22*	89
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	600	2030	3300
Waga sztuki	kg	1.97	0.59	0.36
Waga palety	kg	1182	1197	1188
ID	—	0512S-VMAALL115	0512S-VMCBLL20_115	0512S-VMCALL20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	Tm (8*6*4)	Tm (8*6*4)	Tm (8*6*4)
Rozpiętość wymiarów	—	Rm (20*8*6)	Rm (20*8*6)	Rm (20*8*6)
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	1900	1900	1900
Tolerancja gęstości	%	Dm (20%)	Dm (20%)	Dm (20%)
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20 (cat. I)	20 (cat. I)	20 (cat. I)
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit (90/90))	W/mK	0,65	0,65	0,65
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit)	W/mK	0,54	0,54	0,54

KMK™ KLINKIER

Karta techniczna

Numer: 0512S812026

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Hedwig (LL)

Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	< 16	< 16	< 16
Początkowa absorpcja wody	kg/(m²·min)	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **EN 771-1:2011 + A1:2015**