

Gnejs^{LL}

Gnejs występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LL72	LL20/72	LL20
Rozmiar	mm	240x72x36	235/72x20x36	240x20x40
Rysunek	mm	—	—	
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb*	89	22*	89
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palety	szt.	940	2200	3300
Waga sztuki	kg	1.27	0.54	0.36
Waga palety	kg	1193	1188	1188
ID	—	052IS- VMAALL72	052IS- VMCBL20_72	052IS- VMCALL20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T1	T1	T1
Rozpiętość wymiarów	—	Rm (12x6x4)	Rm (12x6x4)	Rm (12x6x4)
Tolerancja gęstości	%	Dm (20%)	Dm (20%)	Dm (20%)
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	30, kal. I	30, kal. I	30, kal. I
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit (90/90))	W/mK	0,60	0,60	0,60
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit)	W/mK	0,54	0,54	0,54

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajęczkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Ciąg dalszy tabeli parametrów – Gnejs (LL)

Parametry		cegła pełna	płytką kątową	płytką prostą
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	< 12	< 12	< 12
Początkowa absorpcja wody	kg/(m ² ·min)	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP) CE Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015				

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026