KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0529S812026

Grenos EF

Grenos występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**EF100**	**EF50**	**EF20/100**	**EF20**
Rozmiar	mm	210x100x65	210x50x65	210/100x20x65	210x20x65
Rysunek	mm	—	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	60	60	13*	60
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	470	960	1760	2350
Waga sztuki	kg	2.54	1.25	0.68	0.51
Waga palety	kg	1193	1200	1196	1198
ID	—	0529S-VMAAEF100	0529S-VMBAEF50	0529S-VMCBEF20_100	0529S-VMCAEF20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	Tm (+/-8*6*4)	Tm (+/-8*6*4)	Tm (+/-8*6*4)	Tm (+/-8*6*4)
Rozpiętość wymiarów	—	Rm (20*8*6)	Rm (20*8*6)	Rm (20*8*6)	Rm (20*8*6)
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	1900	1900	1900	1900
Tolerancja gęstości	%	Dm (20%)	Dm (20%)	Dm (20%)	Dm (20%)
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20 (cat. I)	20 (cat. I)	20 (cat. I)	20 (cat. I)
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit (90/90))	W/mK	0,6	0,6	0,6	0,6
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit)	W/mK	0,50	0,50	0,50	0,50

KMK™ KLINKIER

Karta techniczna

Numer: 0529S812026

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Grenos (EF)

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	< 16	< 16	< 16	< 16
Początkowa absorpcja wody	kg/(m²·min)	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **EN 771-1:2011 + A1:2015**