KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0543S812026

Walnut WS

Walnut występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**WS70**	**WS20/70**	**WS20**
Rozmiar	mm	220x70x52	220/70x20x52	220x20x52
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	70	16*	70
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	720	1930	2550
Waga sztuki	kg	1.65	0.62	0.47
Waga palety	kg	1188	1196	1198
ID	—	0543S-VMAAWS70	0543S-VMCBWS20_70	0543S-VMCAWS20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	Tm (+/- 8*6*4)	Tm (+/- 8*6*4)	Tm (+/- 8*6*4)
Rozpiętość wymiarów	—	Rm (20*8*6)	Rm (20*8*6)	Rm (20*8*6)
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	1900	1900	1900
Tolerancja gęstości	%	Dm (20%)	Dm (20%)	Dm (20%)
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	20 (cat. I)	20 (cat. I)	20 (cat. I)
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit (90/90))	W/mK	0,6	0,6	0,6
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit)	W/mK	0,5	0,5	0,5

KMK™ KLINKIER

Karta techniczna

Numer: 0543S812026

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Walnut (WS)

Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	< 14	< 14	< 14
Początkowa absorpcja wody	kg/(m²·min)	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4	1,5 < IW3 ≤ 4
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **EN 771-1:2011 + A1:2015**