

Stephen^{WS}

Stephen występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	WS70	WS20/70	WS20
Rozmiar	mm	220x70x52	220/70x20x52	220x20x52
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb*	70	16*	70
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w paletcie	szt.	720	1930	2550
Waga sztuki	kg	1.65	0.62	0.47
Waga palety	kg	1188	1196	1198
ID	—	0545S-VMAAWS70	0545S-VMCBWS20_70	0545S-VMCAWS20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T1	T1	T1
Rozpiętość wymiarów	—	Rm (12*6*4)	Rm (12*6*4)	Rm (12*6*4)
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m ³	1900	1900	1900
Tolerancja gęstości	%	Dm (20%)	Dm (20%)	Dm (20%)
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	30 (cat. I)	30 (cat. I)	30 (cat. I)
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit (90/90))	W/mK	0,69	0,69	0,69

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajęczkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Ciąg dalszy tabeli parametrów – Stephen (WS)

Parametry		cegła pełna	płytką kątową	płytką prostą
Przewodność cieplna (λ_{10} , dry, unit)	W/mK	0,60	0,60	0,60
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	< 8	< 8	< 8
Początkowa absorpcja wody	kg/(m ² ·min)	IW2 < 1,5	IW2 < 1,5	IW2 < 1,5
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)				
 Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015				