KMK™ KLINKIER

Karta techniczna

Numer: 0550S812026

Evans WS

Evans występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**WS70**	**WS20/70**	**WS20**
Rozmiar	mm	220x70x52	220/70x20x52	220x20x52
Rysunek	mm	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	70	16*	70
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	770	1950	2650
Waga sztuki	kg	1.55	0.60	0.45
Waga palety	kg	1193	1170	1192
ID	—	0550S-VMAAWS70	0550S-VMCBWS20_70	0550S-VMCAWS20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T1	T1	T1
Rozpiętość wymiarów	—	Rm (12*6*4)	Rm (12*6*4)	Rm (12*6*4)
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	1900	1900	1900
Tolerancja gęstości	%	Dm (20%)	Dm (20%)	Dm (20%)
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	30 (cat. I)	30 (cat. I)	30 (cat. I)
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit (90/90))	W/mK	0,69	0,69	0,69
Przewodność cieplna (λ10, dry, unit)	W/mK	0,60	0,60	0,60

KMK™ KLINKIER

Karta techniczna

Numer: 0550S812026

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Evans (WS)

Parametry		cegła pełna	płytka kątowa	płytka prosta
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	< 8	< 8	< 8
Początkowa absorpcja wody	kg/(m²·min)	IW2 < 1,5	IW2 < 1,5	IW2 < 1,5
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **EN 771-1:2011 + A1:2015**