KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0579S812026

Denim BW

Denim to bruk klinkierowy, produkt nowy. Dedykowany do wnętrz i na zewnątrz, wszędzie gdzie odbywa się ruch pieszy oraz kołowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		bruk klinkierowy
Format	—	**BW70**
Rozmiar	mm	215x52x70
Rysunek	mm	—
Zapotrzebowanie (fuga 1mm)	szt./m²	89
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)		72
Ilość w palecie	szt.	760
Waga sztuki	kg	1.57
Waga palety	kg	1193
ID	—	0579S-VMDABW70
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	R1
Mrozoodporność	—	FP100
Nasiąkliwość	%	W3 (<3%, 4%)
Reakcja na ogień	—	A1
Siła łamiąca	—	T4/T4 (200)
Odporność na ścieranie	—	A3 (<450 mm³)
Odporność na poślizg	—	U3

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Denim (BW)

Parametry		bruk klinkierowy
Odporność na działanie kwasów	—	C

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE Norma zharmonizowana EN 1344:2013/AC:2015