

Kari^{LG}

Kari występuje jako cegła oraz płytki. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LG95	LG20/95	LG20
ID	—	0741S-MKAALG95	0741S-MKCBLG20_95	0741S-MKCALG20
Rysunek	mm			
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palety	szt.	200	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	33	20*	33
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		37	—	37
Rozmiar	mm	595x95x40	595/95x20x40	595x20x40
Waga sztuki	kg	5.00	1.40	1.20
Waga palety	kg	1000	—	—
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m ² s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	20	20	20

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)



Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajęczkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Kari^{WF}

Kari występuje jako cegła oraz płytki. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	WF100	WF20/100	WF20
ID	—	074IS-MKAAWF100	074IS-MKCBWF20_100	074IS-MKCAWF20
Rysunek	mm	—	—	—
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w palety	szt.	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb.*	75	16*	73
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		85	—	85
Rozmiar	mm	210x100x50	210/100x20x52	210x20x52
Waga sztuki	kg	2.35	0.65	0.45
Waga palety	kg	—	—	—
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m ² s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	20	20	20

Ciąg dalszy tabeli parametrów – Kari (WF)

Parametry	cegła pełna	płytką kątowną	płytką prostą
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)			
 Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015			