


Antik Teschen^{RF}

Antik Teschen występuje jako cegła oraz płytki. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	cegła pełna półkrowa	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	RF120	RF55	RF20/120	RF20
Rozmiar	mm	250x120x65	250x55x65	250/120x20x65	250x20x65
Rysunek	mm	—	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 8mm)	szt./m ² szt./mb*	52	52	13*	52
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—	—
Waga sztuki	kg	3.69	1.79	0.89	0.67
Waga palety	kg	—	—	—	—
ID	—	0760S-CDAARF120	0760S-CDBARF55	0760S-CDCBRF20_120	0760S-CDCARF20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T1	T1	T1	T1
Rozpiętość wymiarów	—	R1	R1	R1	R1
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	≥ 20 (cat. II)	≥ 20 (cat. II)	≥ 20 (cat. II)	≥ 20 (cat. II)
Wytrzymałość na ściskanie (znormalizowana)	N/mm ²	15	15	15	15
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1	A1

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajęczkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026

Ciąg dalszy tabeli parametrów – Antik Teschen (RF)

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytką kątową	płytką prostą
Nasiąkliwość	%	≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10	5/10
Tolerancja gęstości	%	D1	D1	D1	D1
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m ³	1951	1951	1951	1951
Przewodność cieplna	W/mK	0,40	0,40	0,40	0,40
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2	F2
Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)  Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015					

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajączkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026