KMK™ KLINKIER

Karta techniczna

Numer: 0319S812026

Ombre WF

Ombre występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**WF100**	**WF50**	**WF20/100**	**WF20**
Rozmiar	mm	210x100x50	210x50x50	210/100x20x50	210x20x50
Rysunek	mm	—	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	75	75	17*	75
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	—	—	—	—
Waga sztuki	kg	1.89	0.92	0.63	0.35
Waga palety	kg	—	—	—	—
ID	—	0319S-CAAAWF100	0319S-CABAWF50	0319S-CACBWF20_100	0319S-CACAWF20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T2	T2	T2	T2
Rozpiętość wymiarów	—	R1	R1	R1	R1
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	1600	1600	1600	1600
Tolerancja gęstości	%	D1 ± 10	D1 ± 10	D1 ± 10	D1 ± 10
Objętość zagłębień	%	9	9	9	9
Grupa Eurokod	—	1	1	1	1

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Ombre (WF)

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Wytrzymałość na ściskanie (znormalizowana)	N/mm²	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Przewodność cieplna (λ10, droog, steen - EN 1745:2012)	W/mK	0,41	0,41	0,41	0,41
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Początkowa absorpcja wody	kg/(m²·min)	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **NEN-EN 771:2011+A1:2015**

KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 0319S812026

Ombre EF

Ombre występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówk.	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**EF100**	**EF50**	**EF20/100**	**EF20**
Rozmiar	mm	215x100x65	215x50x65	215/100x20x65	215x20x65
Rysunek	mm	—	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	60	60	13*	60
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	550	1160	1340	2100
Waga sztuki	kg	2.15	1.03	0.89	0.57
Waga palety	kg	1182	1194	1192	1197
ID	—	0319S-CAAAEF100	0319S-CABAEF50	0319S-CACBEF20_100	0319S-CACAEF20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T2	T2	T2	T2
Rozpiętość wymiarów	—	R1	R1	R1	R1
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	1600	1600	1600	1600
Tolerancja gęstości	%	D1 ± 10	D1 ± 10	D1 ± 10	D1 ± 10
Objętość zagłębień	%	9	9	9	9
Grupa Eurokod	—	1	1	1	1
Wytrzymałość na ściskanie (znormalizowana)	N/mm²	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15

Ciąg dalszy tabeli parametrów — Ombre (EF)

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówk.	płytka kątowa	płytka prosta
Przewodność cieplna (λ10, droog, steen - EN 1745:2012)	W/mK	0,41	0,41	0,41	0,41
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2	F2	F2	F2
Nasiąkliwość	%	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Początkowa absorpcja wody	kg/(m²·min)	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0	1,0 - 5,0
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **NEN-EN 771:2011+A1:2015**