

Holmes^{LG}

Holmes występuje jako cegła oraz płytki. Przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz. Stan produktu: nowy. Trwałość > 300 LAT.



Parametry		cegła pełna	płytki kątowa	płytki prosta
Format	—	LG95	LG20/95	LG20
Rozmiar	mm	595x95x40	595/95x20x40	595x20x40
Rysunek	mm			
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m ² szt./mb*	33	20*	33
Zapotrzebowanie (fuga 5mm)		37	—	37
Ilość w pudle	szt.	—	—	—
Ilość w paletcie	szt.	200	—	—
Waga sztuki	kg	5.00	1.40	1.20
Waga palety	kg	1000	—	—
ID	—	1218S-MKAALG95	1218S-MKCBLG20_95	1218S-MKCALG20
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1
Mrozoodporność (EN 772-22)	—	F2	F2	F2
Podciąganie kapilarne	g/m ² s	<10	<10	<10
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	20	20	20

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)



Norma zharmonizowana EN 771-3:2011 + A1:2015

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin

KRS: 0000536241
NIP: 6652996767
REGON: 360402580

Krzysztof Zajęczkowski
Prezes Zarządu
PL Konin 08.01.2026