KMK KLINKIER™

Karta techniczna

Numer: 1098S812026

White III WF



White III występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**WF100**	**WF50**	**WF20/100**	**WF20**
Rozmiar	mm	210x100x50	210x50x50	210/100x20x50	210x20x50
Rysunek	mm	—	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	75	75	17*	75
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	630	1310	1900	3150
Waga sztuki	kg	1.89	0.91	0.63	0.38
Waga palety	kg	1190	1192	1197	1197
ID	—	1098S-ROAAWF100	1098S-ROBAWF50	1098S-ROCBWF20_100	1098S-ROCAWF20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T2	T2	T2	T2
Rozpiętość wymiarów	—	R1	R1	R1	R1
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	2050	2050	2050	2050
Grupa Eurokod	—	1	1	1	1
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	≥ 30,0	≥ 30,0	≥ 30,0	≥ 30,0
Kategoria elementu murowego	—	1	1	1	1
Wytrzymałość wiązania	N/mm²	0,15	0,15	0,15	0,15

Ciąg dalszy tabeli parametrów — White III (WF)

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Przewodność cieplna	W/mK	0,6	0,6	0,6	0,6
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2 (klasa D)	F2 (klasa D)	F2 (klasa D)	F2 (klasa D)
Nasiąkliwość	%	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7
Początkowa absorpcja wody	kg/(m²·min)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015**

KMK KLINKIER™

Karta techniczna
Numer: 1098S812026

White III EF



White III występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Format	—	**EF100**	**EF50**	**EF20/100**	**EF20**
Rozmiar	mm	210x100x65	210x50x65	210/100x20x65	210x20x65
Rysunek	mm	—	—	—	—
Zapotrzebowanie (fuga 10mm)	szt./m² szt./mb*	60	60	13*	60
Ilość w pudle	szt.	—	—	—	—
Ilość w palecie	szt.	500	1040	1640	2350
Waga sztuki	kg	2.37	1.15	0.73	0.51
Waga palety	kg	1185	1196	1197	1198
ID	—	1098S-ROAAEF100	1098S-ROBAEF50	1098S-ROCBEF20_100	1098S-ROCAEF20
Kategoria tolerancji wymiarowych	—	T2	T2	T2	T2
Rozpiętość wymiarów	—	R1	R1	R1	R1
Gęstość brutto w stanie suchym	kg/m³	2050	2050	2050	2050
Grupa Eurokod	—	1	1	1	1
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	≥ 30,0	≥ 30,0	≥ 30,0	≥ 30,0
Kategoria elementu murowego	—	1	1	1	1
Wytrzymałość wiązania	N/mm²	0,15	0,15	0,15	0,15

Ciąg dalszy tabeli parametrów — White III (EF)

Parametry		cegła pełna	cegła pełna połówkowa	płytka kątowa	płytka prosta
Przewodność cieplna	W/mK	0,6	0,6	0,6	0,6
Przepuszczalność pary wodnej	—	5/10	5/10	5/10	5/10
Mrozoodporność	—	F2 (klasa D)	F2 (klasa D)	F2 (klasa D)	F2 (klasa D)
Nasiąkliwość	%	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7
Początkowa absorpcja wody	kg/(m²·min)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	—	S2	S2	S2	S2
Reakcja na ogień	—	A1	A1	A1	A1

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015**