
KMK KLINKIER™

# Karta techniczna

Numer: 1314L812026

# Hana EF

Hana występuje jako cegła oraz płytka. Produkt nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnętrz i na zewnątrz. Trwałość > 300 LAT.



| Parametry | | cegła pełna | płytka kątowa | płytka prosta |
|---|---|---|---|---|
| **Format** | — | **EF100** | **EF20/100** | **EF20** |
| **Rozmiar** | mm | 210x100x65 | 210/100x20x65 | 210x20x65 |
| **Rysunek** | mm | — | — | — |
| **Zapotrzebowanie (fuga 10mm)** | szt./m² szt./mb* | 60 | 13* | 60 |
| **Ilość w pudle** | szt. | — | — | — |
| **Ilość w palecie** | szt. | 500 | 1640 | 2350 |
| **Waga sztuki** | kg | 2.37 | 0.73 | 0.51 |
| **Waga palety** | kg | 1185 | 1197 | 1198 |
| **ID** | — | 1314L-ROAAEF100 | 1314L-ROCBEF20_100 | 1314L-ROCAEF20 |
| **Kategoria tolerancji wymiarowych** | — | T2 | T2 | T2 |
| **Rozpiętość wymiarów** | — | R1 | R1 | R1 |
| **Gęstość brutto w stanie suchym** | kg/m³ | 1800 | 1800 | 1800 |
| **Grupa Eurokod** | — | 1 | 1 | 1 |
| **Wytrzymałość na ściskanie** | N/mm² | ≥ 25,0 | ≥ 25,0 | ≥ 25,0 |
| **Kategoria elementu murowego** | — | 1 | 1 | 1 |
| **Wytrzymałość wiązania** | N/mm² | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

# Karta techniczna

Numer: 1314L812026

## Ciąg dalszy tabeli parametrów — Hana (EF)

| Parametry | | cegła pełna | płytka kątowa | płytka prosta |
|---|---|---|---|---|
| **Przewodność cieplna** | W/mK | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| **Przepuszczalność pary wodnej** | — | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| **Mrozoodporność** | — | F2 (klasa D) | F2 (klasa D) | F2 (klasa D) |
| **Nasiąkliwość** | % | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| **Początkowa absorpcja wody** | kg/(m²·min) | 1,5 - 4,0 | 1,5 - 4,0 | 1,5 - 4,0 |
| **Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych** | — | S2 | S2 | S2 |
| **Reakcja na ogień** | — | A1 | A1 | A1 |

Parametry wynikają z deklaracji własności użytkowych producenta (DWU/DoP)

CE **Norma zharmonizowana** **EN 771-1:2011 + A1:2015**